



permanent



high tack



200 mic


 Anti-slip  
 certification


## decal overlamine P HT 200 floorgraphic

Laminação de alta qualidade, com certificação anti-escorregamento pela norma DIN 51130, filme de PVC monomérico embossed de 200 mic e adesivo ultracristalino high tack de elevada performance. Sem efeito milky e sem efeito silvering.

### FACE MATERIAL

- PVC clear embossed calandrado e escovado, fabricado a partir de resinas monoméricas.

Acabamento	Clear Embossed		
	Valor	Tolerância	Norma
Espessura (µm)	200	± 10%	ASTM D 1593
Gramagem (g/m <sup>2</sup> )	254	± 10%	ASTM D 1593
Resistência ao escorregamento	R9		DIN 51130

### ADHESIVE

- Clear UV acrylic based, permanente high tack

	Valor	Norma
Peel Adhesion steel 20 min (N/25mm)	> 7	FINAT FTM1
Peel Adhesion steel 24 h (N/25mm)	> 9	FINAT FTM1
Estabilidade Dimensional (mm)	Máx. 2	FINAT FTM 14
Temperatura de aplicação (°C)	> 10	
Temperatura de serviço (°C)	-40 a 80	

### LINER

- Glassine

	Valor	Tolerância	Norma
Espessura (µm)	55	± 5	ISO 534
Gramagem (g/m <sup>2</sup> )	62	± 5	ISO 536

## decal overlamine P HT 200 floorgraphic

### DURABILIDADE

- DURABILIDADE: INDOOR: < 6 meses
- ARMAZENADO: 24 meses, aplicável apenas ao material que não tenha sido processado, nas seguintes CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:
- Este material deve ser armazenado a uma temperatura de  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  e  $50 \pm 5\%$  de humidade relativa, sem grandes desvios climáticos.
- A área de armazenamento deve estar seca e limpa.
- Mantenha o material na embalagem original quando não for utilizado, a fim de protegê-lo contra poeira e contaminação.
- Não exponha à luz solar direta ou a fontes de calor.
- O produto deve ser armazenado verticalmente, para que a qualidade do mesmo não seja comprometida.

### APLICAÇÃO

- Superfície para aplicação: plana
- Laminação de chão para proteção de imagens impressas digitalmente.
- Os materiais impressos devem ser secos adequadamente antes da aplicação da laminação. A presença de solventes residuais podem alterar as características específicas dos produtos, nomeadamente o desempenho do adesivo.
- Não expor a vapores combustíveis ou derrames.
- A aplicação do material pode ser afetada pelo clima, ângulos de exposição solar e fontes de calor.
- Antes do uso do filme, recomendamos que permaneça pelo menos 24 horas à temperatura do local de trabalho.
- Poderão existir outros fatores não descritos que poderão influenciar o desempenho na utilização.

### NOTAS IMPORTANTES

- A Decal não se responsabiliza pela facilidade ou velocidade de remoção do material aplicado. É necessário ter em atenção as adequadas temperaturas do ar e do substrato.
- Os dados contidos nesta informação são baseados no nosso conhecimento e experiência prática. Pretende ser uma fonte de informação e não constitui uma garantia. Sujeito a alterações sem aviso prévio.
- O utilizador deverá determinar a compatibilidade do material com a aplicação específica que pretende, antes de usar.
- Recomendamos que, para a realização de um trabalho seja utilizado o mesmo lote de produto.
- A Decal não se responsabiliza pela má utilização ou armazenamento inadequado, nunca podendo ser responsável por perdas ou danos a terceiros.

Data de Revisão da Ficha Técnica: 15/10/24  
Assinaturas: SC

Consulte o nosso website [www.decal-adhesive.com](http://www.decal-adhesive.com) para informações adicionais ou solicite esclarecimentos aos nossos técnicos.