



permanent



high tack



70 mic



decal overlaminat P HT 70

Laminage d'excellente qualité, avec PVC monomère 70 microns avec protection et stabilisation UV et adhésif ultra-cristallin à haute adhérence haute performance. Sans aucun effet laiteux ni effet argenté. Le film est facile à nettoyer et peut être utilisé comme protection anti-graffiti.

FACE DU MATÉRIAU

- PVC transparent calandré et brossé, fabriqué à partir de résines polymériques, avec protection et stabilisation UV.

Finissemment	Transparent Brillant	Transparent Mat		
	<i>Valeur</i>		<i>Tolérance</i>	<i>Norme</i>
Épaisseur (µm)	70	70	± 10%	ASTM D 1593
Poids (g/m ²)	91	92	± 10%	ASTM D 1593
Brillant (60°C) (%)	≥ 90	≤ 15		ASTM D 523
Comportement au feu	B s1 / d0			ISO 13501-1 / ISO 11925-2

ADHÉSIF

- À base d'acrylique transparent UV, adhérence élevée permanente

	<i>Valeur</i>	<i>Norme</i>
Adhésion au métal 20 min (N/25mm)	> 15	FINAT FTM1
Adhésion au métal 24 h (N/25mm)	> 22	FINAT FTM1
Stabilité Dimensionnelle (mm)	0,5	FINAT FTM 14
Température d'application (°C)	> 10	
Température de Service (°C)	-40 à 80	

LINER

- Glassine

	<i>Valeur</i>	<i>Tolérance</i>	<i>Norme</i>
Épaisseur (µm)	55	± 5	ISO 534
Poids (g/m ²)	62	± 5	ISO 536

decal overlamine P HT 70

DURABILITÉ

- Durabilité: jusqu'à 4 ans (en cas d'application sous exposition verticale - climat normal d'Europe centrale).
- STOCKÉ: 24 mois, applicable uniquement au matériel qui n'a pas été traité, dans les CONDITIONS DE STOCKAGE suivantes:
- Ce matériau doit être stocké à une température de $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ et $50 \pm 5\%$ d'humidité relative, sans écarts climatiques majeurs.
- La zone de stockage doit être sèche et propre.
- Conservez le matériel dans son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé, afin de le protéger de la poussière et de la contamination.
- Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.
- Le produit doit être stocké verticalement, afin que sa qualité ne soit pas compromise.

APPLICATIONS

- Surface d'application: plate
- Lamination pour protéger les images imprimées numériquement. Le film est facile à nettoyer et peut être utilisé comme protection anti-graffiti.
- Les matériaux imprimés doivent être correctement séchés avant d'appliquer le laminage. La présence de solvants résiduels peut altérer les caractéristiques spécifiques des produits, en particulier les performances de l'adhésif.
- Ne pas exposer aux vapeurs combustibles ou aux déversements.
- Une application non verticale implique une réduction significative de la durabilité, ainsi que du climat et des angles d'exposition au soleil.
- Avant d'utiliser le film, nous vous recommandons de rester au moins 24 heures à la température du lieu de travail.
- Il peut y avoir d'autres facteurs non décrits qui peuvent influencer les performances d'utilisation.

NOTES IMPORTANTES

- Decal n'est pas responsable de la facilité ou de la rapidité de retrait du matériau appliqué. Il est nécessaire de faire attention aux températures appropriées de l'air et du substrat.
- Les données contenues dans ces informations sont basées sur nos connaissances et notre expérience pratique. Il se veut une source d'information et ne constitue pas une garantie. Sujet à changement sans préavis.
- L'utilisateur doit déterminer la compatibilité du matériau avec l'application spécifique qu'il souhaite, avant de l'utiliser.
- Nous recommandons que, pour effectuer un travail, le même lot de produit soit utilisé.
- Decal n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation ou d'un stockage inapproprié, et ne peut jamais être responsable de la perte ou des dommages causés à des tiers.

Date de révision de la fiche technique: 14/10/24
Approuvé par: SC

Consultez notre site web www.decal-adhesive.com pour plus d'informations ou demander à nos techniciens des éclaircissements.