



permanent



high tack



25 mic



decal pet overlamine P HT 25 anti-graffiti

Laminação especial de filme de poliéster (PET) altamente transparente, brilhante, com proteção e estabilização UV, excelente efeito anti-graffiti e excelente estabilidade dimensional. Utilizando um solvente de limpeza adequado, os graffitis podem ser removidos rapidamente e sem danificar a superfície do filme. Possui um adesivo cristalino permanente high tack de alta performance. Sem qualquer efeito milky nem efeito silvering.

FACE MATERIAL

- PET transparente com efeito anti-graffiti e proteção UV

Acabamento	Clear Glossy		
	Valor	Tolerância	Norma
Espessura (µm)	25	± 5	Digidelta Método de Teste
Gramagem (g/m2)	37	± 5	Digidelta Método de Teste
Gloss (60°C) (%)	95	± 10	Digidelta Método de Teste

ADHESIVE

- Clear UV acrylic based, permanente high tack

	Valor	Norma
Peel Adhesion steel 20 min (N/25mm)	> 10	FINAT FTM1
Peel Adhesion steel 24 h (N/25mm)	> 12	FINAT FTM1
Estabilidade Dimensional (mm)	Max. 0,3	FINAT FTM 14
Temperatura de aplicação (°C)	> 10	
Temperatura de serviço (°C)	-10 a 70	

LINER

- Glassine

	Valor	Tolerância	Norma
Espessura (µm)	55	± 5	ISO 534
Gramagem (g/m2)	62	± 5	ISO 536

decal pet overlamine P HT 25 anti-graffiti

DURABILIDADE

Exposição vertical ao ar livre:

- Filme não limpo com solventes: 3 anos.
- Filme limpo: consoante o método e a frequência da limpeza - mínimo 1 ano.

ARMAZENADO: 24 meses, aplicável apenas ao material que não tenha sido processado, nas seguintes CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

- Este material deve ser armazenado a uma temperatura de $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ e $50 \pm 5\%$ de humidade relativa, sem grandes desvios climáticos.
- A área de armazenamento deve estar seca e limpa.
- Mantenha o material na embalagem original quando não for utilizado, a fim de protegê-lo contra poeira e contaminação.
- Não exponha à luz solar direta ou a fontes de calor.
- O produto deve ser armazenado verticalmente, para que a qualidade do mesmo não seja comprometida.

APLICAÇÃO

- Excelente proteção contra graffiti e influências ambientais em aplicações interiores e exteriores (Película Anti-Graffiti) em superfícies planas e ligeiramente curvas. Se forem aplicadas várias folhas de filme, estas não devem ser aplicadas com sobreposição.
- Não expor a vapores combustíveis ou derrames.
- Superfícies nas quais o material será aplicado devem ser cuidadosamente limpas e livres de poeira ou qualquer outra contaminação que possa afetar a adesão do material.
- A aplicação não vertical implica uma redução significativa na durabilidade, assim como o clima e ângulos de exposição solar.
- Antes do uso do filme, recomendamos que permaneça pelo menos 24 horas à temperatura do local de trabalho.
- A aplicação em superfícies húmidas ou quando aplicado a húmido pode resultar em resíduos de adesivo deixados na superfície após a remoção.
- Como não há duas superfícies iguais, recomenda-se a realização de testes antes do uso, a fim de verificar a capacidade de remoção.
- Poderão existir outros fatores não descritos que poderão influenciar o desempenho na utilização.

NOTAS IMPORTANTES

- A Decal não se responsabiliza pela facilidade ou velocidade de remoção do material aplicado. É necessário ter em atenção as adequadas temperaturas do ar e do substrato.
- Os dados contidos nesta informação são baseados no nosso conhecimento e experiência prática. Pretende ser uma fonte de informação e não constitui uma garantia. Sujeito a alterações sem aviso prévio.
- O utilizador deverá determinar a compatibilidade do material com a aplicação específica que pretende, antes de usar.
- Recomendamos o mesmo lote de material para a realização de um trabalho.
- A Decal não se responsabiliza pela má utilização ou armazenamento inadequado, nunca podendo ser responsável por perdas ou danos a terceiros.

Data de Revisão da Ficha Técnica: 14/10/24
Assinaturas: SC

Consulte o nosso website www.decal-adhesive.com para informações adicionais ou solicite esclarecimentos aos nossos técnicos.