



permanent



high tack



pe



100 mic



anti curling



anti waving



decal vinyl P HT PE 100

Vinilo autoadhesivo con película de PVC monomérico de 100 mic., adhesivo permanente high tack de alta performance y liner double side PE de 135 g/m2. Recomendado para una amplia gama de aplicaciones promocionales a corto plazo en superficies planas.

FACE MATERIAL

- PVC blanco y PVC transparente, calandrado y cepillado, fabricado a partir de resinas monoméricas.

Acabado	White Glossy	White Matte	Clear Glossy		
		<i>Valor</i>		<i>Tolerancia</i>	<i>Norma</i>
Espesor (µm)	100	100	100	± 10%	ASTM D 1593
Peso (g/m2)	133	134	117	± 10%	ASTM D 1593
Gloss (60°C) (%)	≥ 65	≤ 15	≥ 90		ASTM D 523
Comportamiento del fuego		B s1 / d0			ISO 13501-1 / ISO 11925-2

ADHESIVE

- Clear UV acrylic based, permanente high tack
- Buena adherencia a superficies de baja energía superficial.

	<i>Valor</i>	<i>Norma</i>
Adhesión al despegue acero 20 min(N/25mm)	> 12	FINAT FTM1
Adhesión al despegue acero 24 h(N/25mm)	> 25	FINAT FTM1
Contracción (mm)	Max. 0,5	FINAT FTM14
Temperatura de aplicación (°C)	> 10	
Temperatura de servicio (°C)	-40 hasta 80	

LINER

- Recubierto de PE por ambas caras.

	<i>Valor</i>	<i>Tolerancia</i>	<i>Norma</i>
Espesor (µm)	148	± 10µm	ISO 534
Peso (g/m2)	135	± 10%	ISO 536

decal vinyl P HT PE 100

DURABILIDAD

- Durabilidad: hasta 4 años (sin procesar y cuando se aplica bajo exposición vertical - clima normal de Europa Central)
 - ALMACENADO: 24 meses desde la fecha de fabricación, aplicable solo al material que no ha sido procesado, en las siguientes CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
 - Este material debe almacenarse a una temperatura de $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ y $50\% \pm 5\%$ de humedad relativa, sin grandes variaciones climáticas.
 - El área de almacenamiento debe estar seca y limpia.
 - Mantenga el material en el embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y de la contaminación.
 - No exponer a la luz solar directa ni a fuentes de calor.
 - El producto debe almacenarse verticalmente, para que su calidad no se vea comprometida.
-

MÉTODOS DE IMPRESIÓN

- Especialmente diseñado para impresión con tintas solventes, eco-solventes, látex, UV y UV Gel en impresoras de gran formato.
 - Recomendamos que la impresión con látex se realice a una temperatura máxima de 105°C .
 - Dado que la migración del plastificante afecta la calidad de la impresión de látex, Decal solo lo garantiza por 6 meses. A partir de esa fecha el material deberá ser utilizado en impresión solvente, ecosolvente y UV.
 - Este producto debe protegerse con la laminación recomendada para proporcionar la resistencia necesaria.
 - Para la mejor calidad de impresión posible, asegúrese de utilizar los perfiles de impresión correctos.
 - Demasiada tinta en el producto provocará cambios en sus características, en secado inapropiado, desprendimiento de laminación y / o baja performance del producto.
 - Un secado inadecuado puede provocar rizos, arrugas y fallas de adhesión, lo que se refleja en el resultado de la performance del material. Se recomienda un período mínimo de secado de 48 horas antes de cualquier procesamiento posterior. El secado debe realizarse con el producto desenrollado.
-

APLICACIONES

- Superficie de aplicación: plana
 - Sustrato no recomendado para gráficos de piso (áreas con tráfico de vehículos); sustratos flexibles; superficies no planas; paredes de cartón pintadas o no; paredes de yeso; papel de pared; superficies sucias o ásperas; superficies de pintura degradadas.
 - No exponer a vapores o derrames combustibles.
 - Las superficies sobre las que se aplicará el material deben limpiarse cuidadosamente y no deben tener polvo o cualquier otra contaminación que pueda afectar la adhesión del material.
 - La aplicación no vertical implica una reducción significativa en la durabilidad, así como el clima y los ángulos de exposición al sol.
 - Antes de usar la película, recomendamos que permanezca al menos 24 horas a la temperatura de la zona de trabajo.
 - Puede haber otros factores no descritos que pueden influir en el rendimiento en el uso.
-

OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Decal no es responsable de la facilidad o velocidad de eliminación del material aplicado. Es necesario tener en cuenta las temperaturas adecuadas del aire y del sustrato.
- El usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica que desea, antes de usarlo.
- Recomendamos que, para realizar un trabajo, se utilice el mismo lote de producto.
- Los datos contenidos en esta información se basan en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Esta pretende ser una fuente de información y no representa una garantía. Sujeto a cambios sin previo aviso.
- Decal no es responsable por el mal uso o almacenamiento incorrecto y nunca podrá ser responsable por pérdidas o daños a terceros.

Fecha de revisión de la ficha técnica: 16/05/25

Aprobado por: SC

Por favor, consulte nuestro sitio web www.decal-adhesive.com para información adicional o solicite cualquier aclaración necesaria a nuestros técnicos.